



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ Т/О ПИЛОМАТЕРИАЛ (Сорт 0-1)

ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ
WESTWOOD (USA)



ТОЛЩИНА
ШИРИНА
ДЛИНЫ ДОСОК
СОРТ

26-28/46-48 мм
70 мм + (разноширинка)
от 500 до 4000 мм (разнодлинка)
0-1

Примечания:

- Лицевой является одна из двух пластей, подходящая под соответствующие допуски.
- Тыльной является поверхность противоположная лицевой.
- Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
- Предельные отклонения по толщине 0,+2 мм.
- Влажность 4-6%.
- В толщине 46-48 мм. возможна внутренняя посечка, не является дефектом.

ДОПУСКИ

НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ

НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ

Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации

Не допускаются

Допускаются, не более 10 мм и не более 3 шт. на доске

Сучки гнилые

Не допускаются

Не допускаются

Трещины пластевые

Не допускаются

Допускаются, не более 10 % на площади доски, размером не более 2х2х250 мм.

Механические повреждения

Не допускаются

Допускаются незначительные (не более 10% от площади)

Переливы по цвету в партии

Допускаются

Допускаются

Выпавшие сучки на кромке

Не допускаются

Хранение:

Доска должна храниться в сухом месте.

УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА

НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ, ЕСЛИ:

- ДОСКА СООТВЕТСТВУЕТ ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА И Т.Д.
- ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ.

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО

Г.