



КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
ЦВЕТ | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ / СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ПРЯМОЙ/КОСОЙ ПЛАНКЕН/ ВЕЛЬВЕТ/МЕЛКИЙ ВЕЛЬВЕТ/ВАГОНКА

ПАРАМЕТРЫ :		ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина	20 /35 / 40 мм	Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации.
Ширина	75-180 мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Длина	900-3000 мм	Длины погонажных изделий варьируются от 900 до 3000 мм с шагом 100мм.
Влажность	4-6%	В заказе по каждой позиции длины: 900 -1900 мм -не более 50%,2000 -3000 мм -не менее 50%.
Технология обработки	Westwood	Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

ДОПУСКИ :	НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ :	ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ :
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации	Не допускаются	Не более 10 мм и не более 3 шт. на изделие, шпаклеванные
Свилеватость, завиток	Допускаются	Допускаются
Трещины пластевые	Не допускаются	Нитяные (не более 1x1x200 мм), шпаклеванные
Механические повреждения	Не допускаются	Допускаются незначительные (не более 30% на изделие)
Переливы по цвету	Допускаются	Допускаются
Непрострог	Не допускается	Допускается не более 30% на изделие
Выпавшие сучки на кромке детали	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий:

- По ширине +- 0,2 мм
- По толщине +0,1 мм
- По длине +- 1,0 мм

Транспортировка и Хранение :

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

Монтаж:

Категорически запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в термодерево без предварительного просверливания отверстий! Данное действие приведет к раскалыванию изделий.

Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями 2-5 мм в зависимости от ширины поставляемой доски:

- при ширине 100 мм зазоры 1-2 мм
- при ширине 120-130 мм зазоры 3-4 мм
- при ширине 150 мм зазоры 5-6 мм
- при ширине 180-200 мм зазоры 8-10 мм

Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

Покрытие :

Для предотвращения выгорания рекомендуем покрывать изделия маслом с защитой от УФ. Торцы изделий необходимо закрыть воском для защиты от влаги и предотвращения от растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА :

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки.

Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех). Допустимый процент брака 5%.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения

Гарантия на изделия регламентируется гарантийным талоном производителя.

Подпись заказчика : _____ ФИО : _____ Дата : _____ 20 ____ г.