



**КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННИЦА**  
**ЦВЕТ | КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ**  
**СОРТ | ЭКСТРА**  
**ПРОФИЛЬ | ПРЯМОЙ / КОСОЙ**  
**ПЛАНКЕН**

ПАРАМЕТРЫ :	ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина 20 мм	Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации.
Ширина 90/120/140/160мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Длина 2500-5000 мм	Изделия без отбора по распилу.
Плотность 400-600 кг./м <sup>3</sup>	Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.
Влажность 12% - 16%	Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

Допуски:	На лицевой стороне	На тыльной стороне
Сучки сросшиеся, здоровые	Допускается 1 сучок на изделие не более 5мм.	Допускаются
Синева, химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки	Допускается 1 смоленной карман на изделие.	Допускаются
Заболонь	Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия	Допускаются
Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение	Не допускаются	Допускаются
Сердцевина	Не допускаются	Допускаются
Ядровые пятна/светлые полосы	Допускается не более 20% от длины изделия	Допускаются
Непрострог	Не допускаются	Допускаются

**Транспортировка и Хранение :**

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

**Монтаж:**

Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями 5-6 мм. Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

**Покрытие :**

Для предотвращения выгорания рекомендуем покрывать изделия маслом с защитой от УФ. Торцы изделий необходимо закрыть воском для защиты от влаги и предотвращения от растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой.

**Условия возврата:**

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки. Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех). Допустимый процент брака по пункту трещины 5%.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам.
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения.
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения.

Подпись заказчика : \_\_\_\_\_ ФИО : \_\_\_\_\_ Дата : 20\_\_ г .