



КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
ЦВЕТ | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ / СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ПРЯМОЙ/КОСОЙ ПЛАНКЕН/ ВЕЛЬВЕТ/МЕЛКИЙ ВЕЛЬВЕТ/ВАГОНКА

| ПАРАМЕТРЫ : | | ПРИМЕЧАНИЯ : |
|----------------------|----------------|---|
| Толщина | 20 /35 / 40 мм | Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации. |
| Ширина | 75-180 мм | Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне. |
| Длина | 800-3000 мм | Длины погонажных изделий варьируются от 800 до 3000 мм с шагом 100мм. |
| Влажность | 4-6% | В заказе по каждой позиции длины: 800 -1900 мм -не более 50%,2000 -3000 мм -не менее 50%. |
| Технология обработки | Westwood | Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов. |

| ДОПУСКИ : | НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ : | ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ : |
|---|---|--|
| Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации | Не допускаются | Не более 10 мм и не более 3 шт. на изделие, шпаклеванные |
| Свилеватость, завиток | Допускаются | Допускаются |
| Трещины пластевые | Не допускаются | Нитяные (не более 1x1x200 мм), шпаклеванные |
| Механические повреждения | Не допускаются | Допускаются незначительные (не более 30% на изделие) |
| Переливы по цвету | Допускаются | Допускаются |
| Непрострог | Не допускается | Допускается не более 30% на изделие |
| Выпавшие сучки на кромке детали | Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | |

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий:

- По ширине +- 0,2 мм
- По толщине +-0,1 мм
- По длине +10 мм, - 1 мм

Транспортировка и Хранение :

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

Монтаж:

Категорически запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в термодерево без предварительного просверливания отверстий! Данное действие приведет к раскалыванию изделий.
Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями 3-4 мм. Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

Покрытие :

Для предотвращения выгорания рекомендуем покрывать изделия маслом с защитой от УФ. Торцы изделий необходимо закрыть воском для защиты от влаги и предотвращения от растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА :

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки. Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех). Допустимый процент брака по пункту трещины 5%.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения

Гарантия на изделия регламентируется гарантийным талоном производителя.

Подпись заказчика : _____ ФИО : _____ Дата : _____ 20__ г.