



КОЛЛЕКЦИЯ | ТЕСТОНА GRANDIS
ЦВЕТ | ТЕМНО-ЗОЛОТИСТЫЙ
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ПЛАНКЕН

ПАРАМЕТРЫ :	ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина: 19-40 мм ± 1 мм	Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации.
Ширина: 120-160 мм ± 1 мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Длина: 2000-3300 мм ± 2 мм	Длины погонажных изделий варьируются от 2000 до 3000 мм с шагом 100мм.
Влажность: до 16 %	Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

Допуски:	На лицевой стороне	На тыльной стороне
Трещины боковые, пластевые	не допускаются	не допускаются
Торцевые трещины	допускается длиной не более 5 мм.	допускается длиной не более 5 мм.
Сучки любой конфигурации	не допускаются	допускается не более 1 шт. на 1 пог.м.
Крень, сердцевина, прорость, гниль	не допускаются	не допускаются
Повреждения насекомыми / Червоточины	не допускаются	не допускаются
Обзол	не допускаются	не допускаются
Риски	не допускаются	не допускаются
Скос пропила	не допускаются	не допускаются
Сколы	не допускаются	не допускаются
Волнистость	не допускаются	не допускаются
Вырывы	не допускаются	не допускаются
Продольная покоробленность по кромке	не более 2 мм на 1000 мм длины доски	не более 2 мм на 1000 мм длины доски
Продольная покоробленность по пласти	не более 3 мм на 1000 мм длины доски	не более 3 мм на 1000 мм длины доски
Поперечная покоробленность	не более 1 мм	не более 1 мм
Крыловатость	не более 3 мм на 1000 мм длины доски	не более 3 мм на 1000 мм длины доски
Наклон волокон	не допускаются	не допускаются

Транспортировка и Хранение :

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

Монтаж:

Категорически запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в тик без предварительного просверливания отверстий! Данное действие приведет к раскалыванию изделий.

Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями 5-6 мм. Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

Покрытие :

Для предотвращения растрескивания рекомендуем покрывать изделия бесцветным маслом, а торцы изделий необходимо закрыть воском. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой.

Условия возврата:

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки. Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех). Допустимый процент брака 5%.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам.
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения.
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения.

Подпись заказчика : _____ ФИО : _____ Дата : 20__ г .