ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Thermodecking
Wood for life.



КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

ЦВЕТ | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ / СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

СОРТ | 0-1

ПРОФИЛЬ | ПРЯМОЙ/КОСОЙ ПЛАНКЕН/ ВЕЛЬВЕТ/МЕЛКИЙ ВЕЛЬВЕТ/ВАГОНКА И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРАМ

ПАРАМЕТРЫ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Толщина, мм	7-9/20-40	+0,1 , -1,0
Ширина, мм	70-200	± 2
Длина, мм	800-3000	+10 , -1,0
Влажность	4-6%	
Технология обработки	Westwood	

РАЗМЕРЫ

- В толщине 7-9 мм изделия производятся в ширинах от 70 до 90 мм;
- В толщине 20 мм изделия производятся в ширинах от 70 до 200 мм;
- В толщине 21-40 мм изделия производятся в ширинах от 90 до 200 мм.
- Длины изделий толщиной 20-40 мм от 800 до 3000 мм с шагом 100 мм: 800–1900 мм – не более 50%, 2000–3000 мм – не менее 50%. Исключение 20х70-75 мм: длины 800-1900 мм – не более 60%, 2000-3000 мм – не менее 40%.
- Длины изделий толщиной 7-9 мм от 500 до 1500 мм без отбора по длине, пропорция длин не регламентируется.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Лицевыми считаются три стороны (одна пласть и две кромки доски), тыльная сторона противоположна лицевой пласти.
- Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

ДОПУСКИ	НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ	НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации	Не допускаются	Не более 10 мм и не более 3 шт. на изделие, шпаклеванные
Свилеватость, завиток	Допускаются	Допускаются
Трещины пластевые	Не допускаются	Нитяные (не более 1х1х200 мм), шпаклеванные
Механические повреждения	Не допускаются	Допускаются незначительные (не более 30% на изделие)
Переливы по цвету	Допускаются	Допускаются
Непрострог	Не допускается	Допускается не более 30% на изделие
Заболонь, прорость, следы короеда, водослой	Не допускается	Допускается
Червоточины	Не более 1,5 мм, шпаклеванные (не более 20% на изделии)	Допускается
Здоровые сросшиеся и выпавшие сучки на кромке	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Недопустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

МОНТАЖ

Категорически запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в термодерево без предварительного просверливания отверстий! Данное действие приведет к раскалыванию изделий.

Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями не менее 4 мм. Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

ПОКРЫТИЕ

Для предотвращения выгорания рекомендуем покрывать изделия маслом с защитой от УФ. Торцы изделий необходимо закрыть воском для защиты от влаги и предотвращения растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать изделие с тыльной стороны в 1 слой.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного несоответствия сорту принимаются только до его переработки, монтажа.

Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех).

Рекламация не принимается, если:

- доска соответствует паспорту качества по внешним признакам;
- доска имеет следы воды, грязи, масла (не указанного в спецификации к договору) и т. д.;
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате ненадлежащего хранения.

Гарантия на изделия регламентируется гарантийным талоном производителя.

Подпись заказчика _____ ФИО _____ Дата _____

109444, г. Москва, Сормовский пр-д 7а корп. 2, БЦ «Севастополь»
+7 (495) 229 11 92 | trmd.ru | info@termod.ru